



STANDART LF

ФИНИШНАЯ АКРИЛОВАЯ ШПАКЛЁВКА

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для сплошного или частичного выравнивания гипсовых, гладких бетонных, шпаклеванных и других минеральных поверхностей, а также для древесностружечных плит.

Идеально подходит для финишного шпаклевания при выравнивании поверхности под покраску.

Рекомендуется для финишного шпаклевания стен и потолков в гостиных, спальнях, детских комнатах, кухнях и других жилых помещениях, а также в детских садах, учебных заведениях, гостиничных, офисных и складских помещениях, магазинах и тому подобное.

Свойства:

- Для внутренних работ.
- Готова к применению.
- Легко наносится.
- Образует гладкую поверхность.
- Имеет отличную адгезию с основой.
- Легко шлифуется, не забивает шлифовальный инструмент.
- Не дает усадки.
- Высокая степень белизны.
- Формирует покрытие повышенной прочности.

БЕЗОПАСНОСТЬ ФИНИШНОЙ ШПАКЛЁВКИ

Финишная шпаклевка является нетоксичной и пожаробезопасной, не содержит легколетучих органических растворителей, тяжелых металлов, фенолов, алкилфенолетоксилата и аммиака.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	Водная дисперсия акрилатного полимера, минеральные наполнители, пигменты и функциональные добавки.
Расход на 1 слой, при толщине слоя в 1 мм	1 л/м ² . Наносится в один или несколько слоев толщиной до 2 мм. Рекомендуемая толщина каждого слоя 1 мм.
Сухой остаток	Около 70 %.
Плотность	Около 1,7 кг/л.
Размер частиц	Класс S1 – согласно з ДСТУ EN 1062-1:2012.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносить металлическим шпателем.
Время высыхания при температуре + 23°C и относительной влажности 50%	Составляет 5 часов. Полное высыхание не ранее, чем через 24 часа. Время высыхания увеличивается по мере снижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
Термостойкость	Готовое покрытие выдерживает воздействие температур от -40 °С до +80 °С.
Хранение	Не допускать замораживания! Шпаклевку хранить при температуре от +5 °С до + 30 °С в герметично закрытой упаковке. Срок хранения - 18 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке
Тара	1,7 кг, 8,5 кг, 17 кг.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при нанесении	Поверхность должна быть сухой и прочной. Температура воздуха, материала и поверхности должна быть в пределах от +5°C до +28°C; относительная влажность воздуха не более 80%. При нанесении избегать сквозняков.
Подготовка основания	Обрабатываемая поверхность должна быть прочной и сухой. Тщательно удалить все отслаивающиеся покрытия, очистить от пыли, грязи, высолов, масляных пятен и других веществ, снижающих адгезию. Меловую побелку и известковую краску удалить, после чего промыть поверхность водой. Непрочные, осыпающиеся, мелящие основания, а также основания с неоднородной впитывающей способностью, следует укрепить средством KOLORIT STANDART GRUNT.
Выполнение работ	Финишную шпаклевку тщательно перемешать перед применением и периодически помешивать при применении. Разводить не рекомендуется. Финишную шпаклевку наносят в один или несколько слоев металлическим шпателем, равномерно распределяя ее по всей поверхности. Дальнейшую обработку поверхности проводят после полного высыхания финишной шпаклевки. При необходимости зашпаклеванную поверхность обрабатывают шлифовальной бумагой до соответствующего уровня гладкости.
Очистка инструментов	После применения инструмент промыть водой или моющим средством.
Охрана труда	Финишная шпаклевка не содержит легколетучих органических растворителей, является нетоксичной и пожаробезопасной. Тем не менее, работу следует выполнять осторожно и тщательно, избегая лишнего, ненужного контакта с материалом. На финишную шпаклевку имеется заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.
Охрана окружающей среды	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в места сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.