



ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНА «ШАГРЕНЬ»

ШТ-4

Морозостійка Легко наноситься на
 Вологостійка оздоблювану поверхню
 Добра адгезія до основи Атмосферостійка
 Економічна Паропроникна

Застосування

Декоративна штукатурка «Шагрень» ШТ-4 – суміш білого кольору для високоякісного тонкошарового декоративного оздоблення фасадів будинків з метою отримання фактури. Також можливе застосування в середині приміщень. Розмір зерна 2,0 мм.

Склад

Основне в'язуче – білий цемент

Кварцові наповнювачі

Спеціальні добавки (модифікатори)

Технічні характеристики

Зовнішній вигляд	однорідна сипуча маса без сторонніх домішок
Колір	білий з відтінком
Вміст води	не більше 0,5%
Фракція	не більше 2,0
Рівень pH	>12
Пропорція змішування	близько 0,20-0,25 л на 1 кг суміші
Термін придатності	не менше 60 хв з моменту змішування
Адгезія до бетону	не менше 0,5 МПа
Товщина шару	2,0 мм
Температурний інтервал використання	від +5°C до +30°C, оптимальний від +10°C до +20°C
Витрати	приблизно 3,0 кг/м ²
Час твердіння розчину	мін. 24 години
Морозостійкість	не менше F50
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30°C до +85°C
Терміни та умови зберігання	12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60% і температурі від 0°C до +30°C

Приготування

Розчин ШТ-4 змішати з чистою водою відповідно до пропорції, вказаної у технічних даних, до однорідної маси. Розчин необхідно залишити для „визрівання“ на 5 хвилин і перемішати перед використанням. Розчин використати на протязі 60 хвилин. У процесі приготування користуватись чистою тарою та інструментами.

Виконання робіт

Основа, на яку наноситься розчин, повинна бути очищена від послаблюючих адгезію речовин (масні плями, пил, залишки будівельних розчинів, тощо). При влаштуванні системи утеплення фасадів ШТ-4 наноситься на поверхню, яка попередньо була вирівняна розчином ЗК-5. Перед нанесенням декоративної штукатурки поверхню необхідно обробити ґрунтовкою ЄС-7 або фарбою-ґрунт ФГ-142. Сильно поглинаючі поверхні повинні бути оброблені ґрунтовкою ЄС-7 два рази, та витримані не менше 5 годин. Декоративну штукатурку «Шагрень» ШТ-4 наносять на основу металевим шпателем шаром, який відповідає розміру зерна, після цього круговими рухами за допомогою пластмасової терки надають поверхні бажаної фактури.

Роботи слід виконувати безперервно, дотримуючись правил нанесення розчинів „мокре на мокре“. У випадку перерви в роботі необхідно приклеїти малярну стрічку вздовж лінії, де планується завершення роботи, нанести штукатурку з заходом на стрічку та надати бажану фактуру. Після чого стрічку одразу прибрати з залишками свіжої штукатурки. Затверділий розчин можна прибрати лише механічним шляхом.

Увага: невиконання даної інструкції, передозування води та виконання робіт поза температурним інтервалом може призвести до погіршення фізико-механічних властивостей затверділого розчину.

При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції.

Правила безпеки

В процесі обігу та при виконанні робіт з матеріалом необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки, промсанітарії та санітарних норм при роботі з будівельними матеріалами. У зв'язку з підвищеним пилотворенням захищати дихальні шляхи та очі. При додаванні води суміш, що має в складі цемент, дає лужне середовище. У випадку попадання розчинної суміші в очі, їх необхідно промити чистою водою або 1% розчином борної кислоти і звернутися за допомогою до лікаря. Невикористану суміш та брудну воду (після промивки тари та інструменту) утилізувати згідно ДСанПіН 2.2.7.029-99, СанПіН 4360-88

Терміни та умови зберігання

12 місяців з дати виготовлення в оригінальній упаковці при відносній вологості не більше 60% і температурі від 0°C до +30°C

Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі +20°C і відносній вологості 60%

Пакування: паперові мішки по 25 кг.

Виготовлено згідно ДСТУ Б В.2.7 – 126 : 2011

Група Ц.1. ШТ4