



K452a.ua



Системы сухого
строительства

2016

Грунтовка КНАУФ Хафтгрунд

Грунтовка-концентрат универсальная
для наружных и внутренних работ

Описание продукта

КНАУФ Хафтгрунд - паропроницаемая, щелочестойкая грунтовка-концентрат на основе водной полимерной дисперсии. Не содержит растворителей и летучих веществ.

Упаковка

Ведро 5 кг

№ арт. 00548735

Хранение

Хранить в помещении при температуре не ниже +5°C вдали от нагревательных приборов. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать замерзания. Срок хранения в нераспечатанной и неповрежденной упаковке – 12 месяцев.

Качество

Грунтовка производится в соответствии с ТУ У 20.3-00290966-005:2016 и подвергается постоянному внутризаводскому контролю качества.

Сфера применения

Грунтовка КНАУФ Хафтгрунд предназначена для предварительной обработки впитывающих и невпитывающих влагу поверхностей. Укрепляет поверхность, выравнивает различные впитывающие свойства основания. Нормализует процесс высыхания и снижает усадку строительных растворов при сушке, ускоряет процесс обработки материала и уменьшает риск возникновения трещин. Повышает адгезию перед укладкой керамической плитки, нанесением штукатурок и выравнивающих масс для полов.

Применяется для обработки поверхностей:

- всех традиционных строительных известково-цементных оснований;
- кирпичной кладки;
- блоков из ячеистого бетона;
- бетона;
- цементных стяжек;
- каменных оснований.

Для внутренних и наружных работ.

Свойства

- Применяется для внутренних и наружных работ
- Концентрат
- Паропроницаемость
- Укрепление поверхности
- Регулирование впитывающей способности
- Не содержит растворителей
- Для стен и полов
- Зеленый цвет
- Переработка механизированным способом или вручную

Грунтовка-концентрат универсальная для наружных и внутренних работ

Выполнение работ

Предварительные работы

Детали, чувствительные к загрязнению, например, стеклянные поверхности, дерево, металлические детали, природный камень и пр. защитить водонепроницаемой пленкой. Рабочие поверхности снаружи зданий защищать от воздействия осадков.

Основание

- Основание должно быть не промерзшим, сухим (остаточная влажность поверхности не должна превышать 3%), прочным и стабильным.
- Основание не должно содержать пыли, плесени, несвязанных частиц, следов масла, жира, опалубочной смазки, спекшихся слоев, загрязнений и высолов. Покрытия, не устойчивые к воздействию воды, следует удалить. Если качество основания вызывает сомнения, необходимы предварительные пробы.

Порядок работы

Перед применением грунтовку рекомендуется тщательно перемешать. Грунтовку КНАУФ Хафтгрунд разбавить водой (грунтовка : вода = 1:1 - 1:2) в зависимости от степени гигроскопичности обрабатываемой поверхности. При нанесении выравнивающих масс для полов грунтовку применять в неразбавленном виде или разбавленной с водой в соотношении 1:1 (для сильно впитывающих оснований). Наносить на обрабатываемую поверхность равномерно при помощи валика, щетки, кисти или механизированным способом. Избегать образования пятен и излишков грунтовки на обрабатываемой поверхности. После нанесения грунтовки инструменты и емкости сразу же промыть водой. Загрязнения грунтовкой КНАУФ Хафтгрунд (брызги, подтеки и пр.) смыть теплой водой с загрязненных поверхностей по возможности сразу.

Высыхание

Последующие работы выполнять только после полного высыхания грунтовки КНАУФ Хафтгрунд (не менее 12 часов при 20 °С и относительной влажности воздуха 65%). При низких температурах и высокой влажности на стройплощадке время высыхания грунтовки увеличивается. Впитывающие основания и хорошее проветривание снижают время высыхания. Промежутки времени между окончанием высыхания грунтовки КНАУФ Хафтгрунд и началом последующих работ должен быть как можно меньше во избежание оседания строительной пыли на обработанную поверхность.

Температура / микроклимат при переработке

Температура материала, основания и воздуха при переработке и до полного высыхания грунтовки должна быть в пределах от +5 °С до +30 °С.

Обратите особое внимание

Грунтовку КНАУФ Хафтгрунд нельзя смешивать с другими материалами (кроме воды в процессе разбавления), поскольку это может привести к значительному изменению ее свойств. Сильно осыпающиеся и мягкие слои штукатурки с низкой несущей способностью укрепить грунтовкой КНАУФ Хафтгрунд невозможно!

Указания по технике безопасности

При попадании в глаза – обильно промыть открытые глаза проточной водой и обратиться к врачу.

Дополнительные указания

Настоящий технический лист дает рекомендации по выполнению работ, но не может заменить квалификацию исполнителя. При выполнении работ наряду с настоящими рекомендациями необходимо соблюдать требования к строительным работам. Производитель гарантирует качество изделия, но это не влияет на способ и условия его применения. При наличии сомнений необходимо произвести пробное нанесение.

Расход материала

Расход на один слой ок. 100 мл/м²

Указанные данные являются приблизительными и могут изменяться в зависимости от типа основания.

Точный расход следует определить на объекте.

ООО „КНАУФ ГИПС КИЕВ“

Украина, 03067, г. Киев, ул. Гарматная, 8

Тел.: (044) 277-9924, 277-9900

Факс: (044) 277-9901

www.knauf.ua

info@knauf.ua

Одесса (048) 7385427

Львов (067) 3427169

Ивано-Франковск (0342) 502608

Днепро (067) 5021707

Харьков (067) 2434050

Конструктивные статические и строительно-физические свойства систем КНАУФ могут достигаться лишь при использовании исключительно материалов КНАУФ или рекомендованной компанией КНАУФ продукции.

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения. На данный момент действительно фактическое издание. Наша гарантия касается только безукоризненного качества наших материалов. Данные по расходу и оформлению принадлежат к категории экспериментальных, которые в случае изменения условий могут отличаться. Все права сохраняются. Изменения, переиздание, а также фотомеханическое или электронное воспроизведение, в том числе в сокращенном виде, требуют получения разрешения от компании Knauf Gips KG, Банхоф 7, 97346, Илхофен.