

SUPI SAUNASUOJA SURINGIA PROPERTI ANTITUTALI PROPERTI PRO

TIKKURILA

TIKKURILA SUPI SAUNASUOJA

СУПИ САУНАСУОЯ

ТИП Колеруемый акрилатный защитный состав.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Предназначен для защиты поверхностей во влажных помещениях. Образует грязе- и водоотталкивающую поверхность. Содержит защищающий обработанную поверхность противоплесневый компонент. Применяется для покрытия деревянных, древесноволокнистых и бетонных поверхностей, согласно инструкции по применению.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется для обработки стен и потолков в парильне, душевой и раздевалке бани. Не применять для обработки полков бани.







TIKKURILA SUPI SAUNASUOJA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

База

Цвет Бесцветный (База ЕР). Колеруется по каталогу Tikkurila «Колеруемые лаки для

интерьеров». Для колеровки воспользуйтесь компьютерной колеровкой Tikkurila. Во избежание различий в оттенке используйте состав одной партии. При обработке поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество состава в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев.

Колерованный состав обмену не подлежит.

Блеск Полуматовый.

Расход 8–12 м²/л.

Фасовка 0.9 л, 2.7 л, 9 л

0,9 л, 2,7 л и 9 л.

Разбавитель Вода.

Способ нанесения Наносится кистью, апликатором Tikkurila или распылением.

Время высыхания (при 20±2°С и относительной

влажности 65±5 %)

От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 2-3 часа.

Поверхность готова к эксплуатации через 2 суток.

На продолжительность высыхания влияет пористость поверхности, а также

толщина слоя.

Плотность (кг/л) 1,0 кг/л.

Сухой остаток по объему

(%)

16

Хранение и транспортировка

Защищать от мороза. В плотно закрытой таре при температуре не ниже 5°С, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия использовать в течение сезона. В неполной таре свойства продукта

могут измениться.



TIKKURILA SUPI SAUNASUOJA

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже 5°C и относительная влажность- не выше 80%.

Предварительная подготовка

Новая, необработанная поверхность:

Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить пульверизатором, дать высохнуть и отшлифовать поднявшиеся волокна. Пыль от шлифовки удалить.

Ранее обработанная или старая, загрязненная поверхность:

Очистить моющим средством Tikkurila Supi Saunapesu в соответствии с инструкцией по применению, тщательно промыть водой и дать высохнуть. Удалить посторонние включения скребком и/или стальной щеткой. Если на поверхности дерева останется явная пленка, отшлифовать и удалить пыль от шлифовки.

Нанесение

Состав тщательно перемешать перед применением, а также периодически перемешивать во время работ. Наносить тонкими слоями.

Обработка стен парилен:

Нанести колерованный или бесцветный состав Tikkurila Supi Saunasuoja одним слоем или двумя слоями разбавленного на 50% водой, таким образом, следы от кисти будут менее заметными.

Обработка стен душевых и раздевалок:

Наносить состав Tikkurila Supi Saunasuoja двумя слоями. При нанесении первого слоя колерованный состав разбавить водой до 20%, бесцветный состав – при необходимости.

При использовании колерованного состава Tikkurila Supi Saunasuoja для проверки оттенка рекомендуется сделать пробную выкраску на отдельной доске. При разбавлении цвет более светлый и более прозрачный по сравнению с цветом каталога. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и предыдущих обработок. Во избежание разницы в оттенке всю поверхность следует обрабатывать всегда непрерывно, а при обработке больших панельных поверхностей – несколько досок зараз.

Обеспечить хорошую вентиляцию во время нанесения и высыхания материала.

Перед эксплуатацией нагреть баню 1-2 раза до температуры 120°C, а затем хорошо проветрить.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой с мылом (или однотипным моющим средством) и тщательно прополоскать водой. Для удаления затвердевшего материала рекомендуется применять моющее средство для кистей.

Эксплуатация поверхности

Избегать применения моющих средств и интенсивной очистки свежеокрашенной поверхности, так как покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение примерно одного месяца после окраски. Очищать поверхность средством Tikkurila Supi Saunapesu (0,1-0,2 л средства на 5 л воды). Для удаления известковых солей применять 10-15%-ный раствор. Для удаления толстых слоев известковых солей и ржавчины применять неразбавленное средство Tikkurila Supi Saunapesu. Для отбеливания полков применять разбавленный в воде состав Tikkurila Supi Saunapesu (в соотношении 1:1). Дать воздействовать 15 минут и промыть чистой водой.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.