



KM Start

ШТУКАТУРКА ГІПСОВА



➤ для ручного штукатурення різних типів поверхонь стін всередині приміщень (у т.ч. кухні та ванні кімнати);

➤ для вирівнювання поверхонь стін перед декоративним оздобленням.



наноситься одним шаром



товщина нанесення 3-60 mm



міцна



зносостійка, не тріскає



насичений білий колір



регулює мікроклімат в приміщенні

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

KM Start штукатурка гіпсова – це суха штукатурна суміш на основі гіпсового в'язучого, легкого заповнювача та спеціальних добавок.

Властивості:

- пластичність;
- зносостійкість;
- тріщиностійкість;
- тривалий час обробки;
- короткі терміни висихання;
- насичений білий колір;
- стійкість до забивання цвяхів;
- високі та стабільні показники міцності та адгезії суміші;
- зручно укладається;
- наноситься в один шар при великій товщині;
- поверхня піддається структуруванню;
- продукт на основі гіпсового в'язучого власного виробництва;
- регулює мікроклімат в приміщенні;
- складається з мінералів природного походження;
- не містить токсичних елементів і канцерогенних речовин;
- безпечна для навколишнього середовища.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа матеріалу	Суха суміш на основі гіпсового в'язучого, легкого заповнювача та спеціальних добавок
Товщина шару штукатурки	Мінімальна товщина: 3 mm Максимальна товщина: 60 mm
Кількість води для приготування суміші	16-18 l води на 30 kg сухої суміші
Час використання готової розчинової суміші	не менше 55 хвилин
Міцність на розтяг при вигині через 7 діб	не менше 2,0 МПа
Міцність на стиск через 7 діб	не менше 5,0 МПа
Міцність зчеплення з основою	не менше 0,45 МПа
Паропроникність	0,054 mg/m·h·Pa
Теплопровідність	0,27 W/(m·K)
Тріщиностійкість	відсутність тріщин на шарі товщиною 20 mm
Температура розчинової суміші, основи і навколишнього середовища	від +5°C до +30°C

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Витрата сухої суміші

При рівній поверхні 1 мішок (30 kg) на 3-3,5 м² поверхні при товщині шару 10 mm. Орієнтовно з мішка сухої суміші (30 kg) утворюється 36 l готового розчину.

Витрати сухої суміші на 1 м² при товщині шару 10 mm **8,5-10,0 kg**

*Витрата залежить від рівності основи та навичок виконавця.

Поверхня

- ▶ керамічна та силікатна цегла;
- ▶ газобетонні блоки;
- ▶ бетон і легкий бетон;
- ▶ будівельні плити.

Підготовка поверхні

Поверхня, призначена для штукатурення, повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, очищеною від бруду, пилу, залишків фарб, опалубних мастил, жирів та відшарувань. Поверхні, що осипаються, зачистити механічним способом. Металеві елементи необхідно захистити від корозії. Дуже гладкі основи потрібно обробити сталевією щіткою або абразивним папером. Основи, які мають високу гігроскопічність, наприклад: силікатна і керамічна цегла, газобетонні блоки, для запобігання нерівномірного тужавлення штукатурного розчину та забезпечення адгезії, рекомендується попередньо обробити ґрунтовкою KM Grunt Block, а негігроскопічні, щільні поверхні, наприклад: бетон, для покращення адгезії штукатурки до поверхні обробити ґрунтовкою Бетоконтакт.

ПОРЯДОК РОБОТИ

Приготування розчину

Гіпсову штукатурну суміш засипати у ємність з чистою холодною водою у співвідношенні 1 kg суміші на 0,5-0,6 l води (1 мішок 30 kg суміші на 16-18 l води). Потім ретельно перемішати вручну за допомогою кельми або будівельним міксером на малих обертах до отримання однорідної маси без грудок. Витримати 4-5 хвилин, потім розчиною суміш знову перемішати.

Виконання робіт

Приготовану розчиною суміш протягом 30 хвилин, після закінчення водою нанести на поверхню і вирівняти за допомогою правила. Після початку тужавлення «зрізати» широким плоским шпателем або правилом. Тривалість роботи з розчиною сумішшю не менше 55 min. За один раз готується така кількість розчину, яку можна використати протягом однієї години.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

- ▶ При необхідності вирівнювання значних нерівностей штукатурку слід готувати густішої консистенції.
- ▶ Якщо в окремих випадках необхідно штукатурення в два шари, тоді слід поверхню першого, ще незатверділого шару, хвилеподібно «причесати» штукатурним гребенем, або зробити насічки в формі ластівчиного хвоста. Другий шар наноситься на затверділу поверхню.
- ▶ Для приклеювання кахельної плитки мінімальна товщина штукатурки повинна бути 10 mm.
- ▶ Для прискорення процесу висихання штукатурки необхідно забезпечити достатню вентиляцію приміщення.
- ▶ Всі наступні роботи (шпаклювання, поклейка шпалер, фарбування) повинні проводитись тільки після повного висихання нанесеного матеріалу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- ▶ При високій температурі навколишнього середовища і основи термін використання розчину скорочується.
- ▶ При низьких температурах прямий обігрів оштукатуреної поверхні не допускається.
- ▶ Не слід додавати воду або суху суміш під час використання розчиною суміші.
- ▶ Матеріал, який частково затвердів, більше не використовувати. Додавання води і додаткове перемішування тільки зовні покращують придатність суміші до використання.
- ▶ Використовувати чисті ємності та інструменти, щоб уникнути скорочення часу роботи з розчином. Обладнання та інструменти одразу після використання промити водою.
- ▶ При потрапленні суміші в очі необхідно промити їх чистою водою і звернутись до лікаря.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

9 місяців, при дотриманні правил транспортування і зберігання згідно з ДСТУ 9183:2022, в неушкодженій упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Мішки із сумішшю KM Start зберігати в сухому приміщенні на дерев'яних піддонах.

ФОРМА ПОСТАВКИ

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром.

Маса нетто 30 kg. Палетовані по 40 мішків на дерев'яному піддоні розміром 1200x900 mm, запаковані термоусадковою плівкою.

Маса нетто 15 kg. Палетовані по 80 мішків на дерев'яному піддоні розміром 1200x900 mm, запаковані термоусадковою плівкою.

Маса нетто 5 kg. Палетовані по 240 поліетиленових пакетів на дерев'яному піддоні розміром 1200x900 mm, запаковані стретч плівкою

УТИЛІЗАЦІЯ

Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття.

Упаковку утилізувати як побутові відходи.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність штукатурної суміші на основі гіпсового в'язучого KM Start вказаним технічним характеристикам при дотриманні правил транспортування, зберігання, приготування та нанесення, зазначених в даному технічному описі.



KM Start
ШТУКАТУРКА ГІПСОВА

5 kg, 15 kg, 30 kg

Виробник: ТОВ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ГІПС"
77422, Івано-Франківська область,
Тисменицький р-н, с. Ямниця, Україна

Відділ продажу: Телефон:
+38 /067/ 344-82-09
e: sales@krumix.ua
www.krumix.ua

